


● G-BOND™ Unit Dose TECHNIQUE GUIDE



Prior to use, carefully read the instructions for use. / Vor der Benutzung Anleitung sorgfältig lesen. / Avant toute utilisation, lire attentivement la notice.



1 PREPARATION
Unscrew cap anticlockwise. Using the disposable applicator, mix the liquid thoroughly for 5 seconds.

VORBEREITUNG
Kappe entgegen dem Uhrzeigersinn aufschrauben. Mit dem Einwegapplikator fünf Sekunden gründlich anmischen.

PRÉPARATION
Dévissez le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En utilisant l'applicateur jetable, mélangez le liquide soigneusement pendant 5 secondes.

NOTE:
1) Use immediately.
2) This material is disposable. Do not recap or reuse.

ANMERKUNG:
1) Sofort verwenden.
2) Dieses Material ist ein Einwegprodukt. Nicht wiederverschließen oder -verwenden.



2 APPLICATION
Apply G-BOND™ to entire dried cavity.

AUFTRAGEN
G-BOND™ auf die gesamte, trockene Oberfläche der Kavität geben.

APPLICATION
Appliquer G-BOND™ dans la cavité séchée.

NOTE:
1) Utilisez immédiatement.
2) Ce matériel est à usage unique. Ne pas re-transvaser, ne pas réutiliser.



3 WAITING
Leave undisturbed for 5-10 seconds.

WARTEZEIT
5-10 Sek. lang ruhen lassen.

TEMPS D'ATTENTE
Attendre 5-10 secondes.



4 DRYING
Dry thoroughly under **MAXIMUM air pressure** for 5 sec. in the presence of vacuum suction.

TROCKNEN
Mit **MAXIMALEM Druck** komplett 5 Sekunden lang bei Absaugereinsatz **trocknen**.

SECHAGE
Sécher la surface pendant 5 secondes à l'aide d'une seringue à air sous pression **MAXIMALE** et en présence de l'aspiration.



5 LIGHT CURING
Light cure with a visible light curing unit.

LICHTHÄRTEN
Lichthärtung mit sichtbarem Licht.

PHOTOPOLYMERISATION
Photopolymériser avec une unité lumineuse.

G-BOND™ Irradiation Time / Belichtungszeit / Temps d'irradiation

| Light curing unit | Halogen / LED | G-Light | Plasma arc |
|--------------------------|---------------|---------|------------|
| Distance from (< 10mm) | 10 sec. | 5 sec. | 3 sec. |
| light guide tip (> 10mm) | 20 sec. | 10 sec. | 6 sec. |

Prima dell'utilizzo leggere attentamente le istruzioni. / Antes de usar, leer cuidadosamente las instrucciones de uso. / Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.



1 PREPARAZIONE
Svitare il tappo in senso antiorario. Con l'apposito applicatore monouso, miscelare accuratamente il liquido per 5 secondi.

PREPARACIÓN
Girar en dirección contraria a las agujas del reloj. Con el aplicador desechable, mezclar el líquido cuidadosamente durante 5 segundos.

VOORBEHANDELING
Tegen de klok in opendraaien. Meng de vloeistof grondig gedurende 5 seconden met behulp van de wegwerp applicator.

NOTE:
1) Usare immediatamente.
2) E' un materiale monodose. Non richiuderlo o riutilizzarlo.

NOTA:
1) Usar inmediatamente.
2) Este material es desechable. No usar o envasar nuevamente.




2 APPLICAZIONE
Applicare G-BOND™ sull'intera cavità asciugata.

APLICACIÓN
Aplicar G-BOND™ en toda la cavidad seca.

AANBRENGEN
Breng G-BOND™ aan op de droge caviteit.

OPMERKING
1) Direct gebruiken.
2) Dit is materiaal om weg te werpen. Niet afsluiten of opnieuw gebruiken.



3 ATTENDERE
Non toccare per 5-10 secondi.

ESPERAR
Dejarlo sin tocar durante 5-10 segundos.

INWERKTIJD
Gedurende 5-10 seconden ongestoord laten inwerken.



4 ASCIUGARE
Asciugare accuratamente per 5 secondi con la siringa dell'aria alla pressione **MASSIMA** e sotto aspirazione.

SECAR
Secar minuciosamente bajo **MÁXIMA presión de aire** durante 5 segundos, al mismo tiempo succionar al vacío.

DROGEN
Grondig drogen met **MAXIMALE druk** gedurende 5 seconden en tegelijkertijd afzuigen.



5 FOTOPOLIMERIZZARE
Fotopolimerizzare con una lampada a luce visibile.

POLIMERIZACIÓN
Polimerizar con una unidad visible de fotocuración.

LICHTUITHARDING
Belicht met een composietlamp.

G-BOND™ Tempi di irraggiamento / Tiempo de irradiación / Belichtingstijd

| Light curing unit | Halogen / LED | G-Light | Plasma arc |
|--------------------------|---------------|---------|------------|
| Distance from (< 10mm) | 10 sec. | 5 sec. | 3 sec. |
| light guide tip (> 10mm) | 20 sec. | 10 sec. | 6 sec. |